

F300

Својства:

F300 е брзоврзен инсталационен/монтажерски цемент врз минерална основа, а наменет за порамнување на пукнатини и дупки, исполнувајќи мали шупливи простори широки до 20 мм, како и за фиксирање делови коишто се вградуваат во бетон и сидарија.

Технички податоци:

Складирање	На ладно, во оригинални контејнери, приближно 12 месеци
Густина	1.32 г/см ³
Време на процесирање	Приближно 4 мин.*
Температура на процесирање	5°Ц - 30°Ц
Однос на мешање	Приближно 0.3 л вода на 1 кг
Потрошувачка	Приближно 1.6 кг/л шуплив простор
Форма на испорака	14 кг кофи

(*) зависно од температурата и атмосферските услови

Процесирање:

Мешајте го *F300* во чиста вода. Погрижете се да се измеша рамномерно.

Однос на мешање *F300* : вода = 3 : 1 (пластична конзистенција)
= 2 : 1 (конзистенција течна / за истурање)

Подлогите мораат да бидат цврсти, стабилни, чисти и без разделиви супстанции (мазиво, масло итн) и со груба текстура. Претходно навлажувајте, ако е потребно.

F300 може да се процесира единствено на температури меѓу 5° и 30°Ц. Топла вода треба да се употреби за мешање на *F300* ако температурата е пониска.

Молиме забележете:

- Ги иритира очите и кожата
- Мора да се чува надвор од дофат на деца
- Не вдишувајте ја прашината
- Одбегнувајте контакт со кожата
- Во случај да имало контакт со очите, детално промијте со многу вода и побарајте медицинска помош
- Ако се проголта, веднаш побарајте медицинска помош и покажете го контејнерот или етикетата.

F300 содржи цемент и има алкална реакција со вода. Поради оваа причина кожата и очите мораат да бидат заштитени (носете ракавици и заштитни очила).

Правилно и како резултат успешно користење на нашите производи е надвор од наша контрола. Поради ова причина ние само можеме да го гарантираме квалитетот на нашите производи во рамките на нашите Услови на продажба и испорака, меѓутоа, не и за нивното успешно процесирање. Сите податоци и информации во овие инструкции се базираат на најновите техничко-технолошки достигнувања, а ние јасно си го резервираме правото да правиме модификации или адаптации во развојот. Податоците за потрошувачка наведени од нас можат можат единствено да бидат просечни вредности од искуство, отстапувања во индивидуални случаи се можни и според тоа не можат да бидат исклучени. [1]