

PROOFMATE® F**Свойства:**

PROOFMATE F е еднокомпонентно, пастовидно лепило врз база на силил модифициран полимер (СМП), којшто се преобразува во еластичен производ при контакт со влага.

PROOFMATE F се користи како површинско лепило за нанесување *PROOFMATE FD-Фолија* во склопот на системот *PROOFMATE FD*.

Технички податоци:

Конзистенција	пастовидна
Боја	сива
Мирис	Без мирис
Густина (волумен.тежина)	1.5 гр/см ³
Тврдост*	Приближно 25 (според Shore A type)
Максимална апсорпција на поместувања	25 %
Време за формирање опна (обвивка, кора)**	Приближно 2 до 3 саати
Целосно стврднување**	Приближно 2 мм / 24 сати
Процесна температура	-3°Ц - +40°Ц (температура на конструк. елемент)
Отпорност на температура	Приближно -40°Ц до +110°Ц / привремено до +220°Ц
Форма на испорака	660 мл туба; 9.5 кг во лимена канта
Складирање	На ладно и суво, приближно 12 месеци во оригинални амбалажни контејнери

*) мерење по 4 седмици сушење и зацврстување на 23°Ц / 50 % релат.влажност

**) мерење на 23°Ц / 50 % релат.влажност

Процесирање/обработка:

За инструкции околу тоа како да се користи овој производ, молиме погледајте ги листовите со технички податоци за системот *PROOFMATE FD*.

Времето за целосно стврднување зависи од влажноста и температурата. Време за целосно стврднување може да се скрати со покачување на температурата и влажноста.

Молиме забележете:

PROOFMATE F не содржи никакви растворувачи, изоцијанати или силикон. Претпазните мерки и безбедносните препораки вклучени во Табелираните безбедносни податоци мораат да се прочитаат и да се разберат пред започнување со работа. Дури и во случај на производи кадешто не се бара

(нивно) означување, стандардните претпазни мерки применливи за хемиски производи би требало да се запазуваат.

PROOFMATE F содржи аминосилан којшто може да предизвика алергични реакции.

Правилна и како резултат успешна употреба на нашите производи е надвор од наша контрола. Поради оваа причина, ние единствено можеме да го гарантираме квалитетот на нашите производи во рамките на нашите Услови на продажба и испорака, меѓутоа, не за нивно успешно процесирање. Сите податоци и информации во овие инструкции се базираат на најновите техничко-технолошки достигнувања, но ние недвосмислено си го задржуваме правото да правиме модификации или адаптации на развојот. Податоците за потрошувачка, наведени од нас, можат да бидат само како просечни вредности од искуство, отстапувања во одделни случаи се можни па според тоа истите не можат да се исклучат.