

BITUCOAT BF-Tape

Својства:

BITUCOAT BF-Tape е битуменска лента способна за деформирање и отпорна на температури, којашто се користи за зајакнување конструкции и подвижни дилатации (формирање “петелки”).

BITUCOAT BF-TAPE силно се прилепува на сите *BITUCOAT* производи и во голема мерка е отпорна на разредени киселини и бази.

BITUCOAT BF-TAPE не смее да се дозволи да врши интеракција со разредувачи, какошто се оние присутни во некои битуменски производи коишто содржат растворувачи, бидејќи ова би ги смалило неговите адхезиони својства.

Технички податоци:

Складирање	6 месеци, доколку е складирано без мрзнење, на ладно место, исправено и во оригинални опаковки
Широчина	25 см
Дебелина	Приближно 1 мм
Пакување	10-м ролни
Боја	Темна сива
Температура на процесирање (обработка)	0°C до +50°C
Точка на прокапување	>100°C
Тежина	Приближно 1000 г/м ²
Отпорност на (рас)кинување	> 70 N/ 10 mm,
Потрошувачка	Зависно од примената, приближно 5 мм преклоп

Процесирање (обработка):

Сите подлоги мораат да бидат цврсти и стабилни, чисти и без масла или мазива, како и без оштетувања или недостатоци, широки пукнатини и без гребени и рабови. *BITUCOAT* грундот (прв/основен премаз) мора да се нанесе на соодветната површина како леплив агенс.

Соодветниот *BITUCOAT* дебел слој се нанесува на двете страни од спојницата кадешто површините биле подготвени какошто е објаснето погоре, а *BITUCOAT BF-Tape* тогаш се става во ова. Притоа рабовите од лентата мораат да бидат вметнати во филмот (танкиот слој).

BITUCOAT BF-Tape може да се положи глатко преку спојниците коишто се поместуваат само малку. Во случаите на подвижни спојници, лентата мора да се положува во “петелки”, при што кружно јаже, на пример од затворена целуларна пена или SBR, мора да се вметне во спојницата.

Молиме забележете дека сите спојници залиени со *BITUCOAT BF-Tape* мораат да бидат заштитени против било каква механичко оштетување.

Правилно и како резултат успешно користење на нашите производи е надвор од наша контрола. Поради ова причина ние само можеме да го гарантираме квалитетот на нашите производи во рамките на нашите Услови на продажба и испорака, меѓутоа, не и за нивното успешно процесирање. Сите податоци и информации во овие инструкции се базираат на најновите техничко-технолошки достигнувања, а ние јасно си го резервираме правото да правиме модификации или адаптации во развојот. Податоците за потрошувачка наведени од нас можат единствено да бидат просечни вредности од искуство, отстапувања во индивидуални случаи се можни и според тоа не можат да бидат исклучени. [1]